











Glasurit® MS Klarlack extra matt

G / K

- Produkt:** Klarlack för matt baslack/klarlack yta
För att uppnå olika glans nivåer kan du mixa produkten med Glasurit 923-57 MS Klarlack matt elastisk. För vidare information var vänlig och referera till S 12 "Matt Klarlack system".
- Egenskaper:** Extra matt, plastificerad
- Anmärkning:**
- Välj härdare och förtunning i förhållande till temperatur och det objekt som lackeras
 - Passande för reparationer av extrem matt OEM yta.
 - Passande för lackering av stötfångare m.m.
 - **Kan användas utan soffacetillsats!**
 - 923-55 kan inte användas i mixhyllorna.

	Lacksystem			
		Drygheit: 240 m ² /l vid 1 µm		
	Blandningsförhållande	2 : 1 100% vol. 923-55	2 : 1+ 10% 100% vol. 923-55	med VOC härdare (vikt): 100 g. 923-55
	Härdare	50% vol. 929-97	50% vol. 929-93, -91, -94	33 g. 929-31/-33/-34
	Förtunning		10% vol. 352-91	17 g. 352-91
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	Ca 16 s	Brukstid vid 20°C 4 h	
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	Sprutvarv	2	Skiktjocklek: 40 - 50 µm	
	Avluftning vid 20°C	Avlufta tills matt efter varje sprutvarv och före ugnsvärme. Avlufta 10-15 minuter efter det första sprutvarvet, och avlufta efter det andra sprutvarvet med 15-20 min. Avlufta aldrig mer än 25 minuter efter varje sprutvarv.		
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	7 h 30 min.		
	Infraröd (kortvåg) Infraröd (mellanvåg)	8 min. 10 - 15 min.		

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.e) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 700 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

