








Glasurit® Glasfiberspäckel

G / S

Produkt: Glasfiberförstärkt, starkt och spänstigt polyesterspäckel för mindre rosthål.

Egenskaper: Reparation för skadad glasfiberplast

	Lacksystem	
	Blandningsförhållande	100 % 901-21
	Härdare	2 –3 % 948-36
	Förtunning	
	Brukstid vid 20°C	5 min.
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	20 min.
	Infraröd (kortvåg) Infraröd (mellanvåg)	4 min. 5-10 min.
	Slipning: Slipmaskin	P 80 / P 150

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU gränsen för denna produkt (produkt kategori: IIB.b) klar-till-användning, är max 250 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 180 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvarret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

