

Glasurit® Bättrings Förtunning



Produkt:

- Bättrings förtunning för 923- klarlack och Linje 22 / Linje22 VOC täcklack.
- Bättrings förtunning för att smälta in översprutning / överlappnings område eller att smälta in klarlack / täcklacks utbättringar i bättrings reparationer.

	<b>Lacksystem</b>	<b>S 7, S 7a, S 8, S 9</b>
	<b>Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C</b>	Klar att använda
	<b>Överliggande kopp Spruttryck</b>	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar vid munstycke Konventionell pistol 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	<b>Sprutvarv</b>	2 eller 3 (klarlack / täcklacks utsprutnings område)
	<b>Torkning</b>	Som rekommenderat för den använda Glasurit klarlacken.

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.e ) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 839 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsoleter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

