






Glasurit® Aktiv Duk

G / X

- Produkt:** Glasurit® Active Duk är ämnad att användas på metallyta såsom stål, galvaniserad stål och aluminium.
- Egenskaper:** Tack vare den kemiska reaktion vid kontakt med metallyta, Glasurit® Active Duk höjer rostskyddet och vidhäftningen av lacksystemet som skall appliceras.
- Anmärkning:**
- Övelackeringsbar med Glasurit® grundmaterial, förutom polyesterspackel och vattenbaserade produkter (176-72).
 - Lackera ej direkt med baslack eller täcklack.
 - Förvara dukarna i en behållare eller återförslutningsbar plastpåse om du vill återanvända de använda dukarna under samma arbetsdag. Detta skyddarna dukarna från att torka ut. Förvara inte använda dukar i original förpackningen.

	Lacksystem	Observera process relaterade regler. Används endast på rengjorda metallytor.
		Täckförmåga: per duk max 3m ²
	Tillslut behållare	Förslut behållaren medetsamma efter det att en Active Duk tagits för att skydda de andra dukarna från att torka.
	Rengöring	700-10, 700-1 (se relevant lackeringssystem)
	Applicering	Väta ner hela metallytan med 360-100. (Torka med överlappande enkla kryssvarv). Ytan måste stå fuktig i minst 1 minut. Detta för att få den kemiska reaktionen för att sluföra och forma ett perfekt lager.
	Avluftning vid 20°C	Matt yta Max. 8 h
		Kan överlackeras med all Glasurit® Grundmaterial, see tekniskt datablad eller lackeringssystem

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB. c III) klar-till-användning, är max 780 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 8 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

