








Glasurit® Mixlack färglös

G / X

- Produkt:** Glasurit® 55-B500 Blending Clear används för blandning i metallic Glasurit® 55 Linje mixfärger.
- Egenskaper:** Hjälper att uppnå en jämn och likartad övergångs yta i utsprutningszonen, så att man undviker mörka skuggor omkring reparationsområdet
- Anmärkning:**
- Det är ej nödvändigt att rengöra sprutpistolen mellan användning av 55-linjens basfärg och 55-B500.

	Lacksystem	S 8, S 8.1	
	VOC (RFU)	> 420 g/l	
	Blandningsförhållande	Sprutklar	
		Omskakas väl	
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	17 –19 s	
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Sprutvarv	1 våt	
	Avluftning vid 20°C	ingen	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

