








## Glasurit® Bättringslack

G / X

- Produkt:** Glasurit® 90-M50 Bättringslack används för utsprutning av metallic och solida färger i Glasurit® Linje 90 vattenbaserade baslack.
- Egenskaper:** Den hjälper till att uppnå mjuka homogena översprutningar i bättringsområdet och undviker mörka skuggor i bättrings övergången.
- Anmärkning:**
- Sprutpistolen kan användas med 90-M50 Bättringslack och Linje 90 Baslack utan att rengöring behövs.

	<b>Lacksystem</b>	<b>S 9, S 9.1, S 9.2</b>
	<b>Blandningsförhållande</b>	2 : 1, använd mätsticka 100% enl. vol. 90-M50
	<b>Förtunning</b>	50% enl. vol. 93-E3 eller – 93 E3 långsam basfärgs tillsättning <b>(rör om OMEDELBART efter tillsättning av basfärgs tillsats)</b>
	<b>Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C</b>	18 – 22 s
	<b>Överliggande kopp Spruttryck</b>	HVLP-Överliggande kopp: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar vid munstycke Konventionell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Sprutvarv</b>	2 sprutvarv utan avluftning. I detta fallet vill det andra skiktet överlappa det första för att uppnå en mjukare kant.
	<b>Avluftning vid 20°C</b>	Ingen

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.d ) klar-till-användning, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

