

100-MB 40

Blending Clear Extrem

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	Blending Clear 100-MB 40 funktion är att optimera effektpigmentens orientering i utbättringsområdet. När baslacken appliceras i utbättringsområdet, blir orienteringen av effektpigmentens begränsad. Om Blending Clear 100-MB 40 appliceras på bättringsområdet i förväg tas överrycket upp och de effektpigmenten som finns i den kan orientera sig, på samma sätt de gör i en våt baslack. Detta förhindrar uppkomst av skuggor på grund av att effektpigmenten inte orienterar sig korrekt eller att de samlas längs sliprepor.
Egenskaper:	Blending Clear 100-MB 40 är sprutfärdig och behöver därför inte förtunnas.
Information:	Produkten används som en bättringsvätska i olika appliceringsprocesser. Dessa olika processer förklaras i detalj i Glasurit Knowhow.

**Lacksystem**

Vänligen se Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Linje Extrem".

Hantering**Luftmunstycke WS-400-03 BF Nozzle BF40**

WS400 Serie 2 med 1.5 bar ingångstryck: - 100-MB 40 Blending Clear Extrem.

Detta munstycke, tryck och process ska bara användas tillsammans med 100 Linje Extrem produkter.

Det är inte godkänt för användning i standardprocessen och standard 100 Linje produkter.



1 fullt varv + 1 slutvarv, vått-i-vått applicering

Filmtjocklek: 10-15 µm

Materialet är sprutfärdigt. Skaka materialet innan det används.

Anmärkning

Blending Clear 100-MB 40 ska inte avluftas innan utbättringen av 100 Linje Extrem är färdig.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023

100-MB 40

Blending Clear Extrem



A brand of BASF –
We create chemistry

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.