

100 Line

100 Linjen Baslack Variant Interiör



A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: Variant för invändig lackering
Vänligen se Glasurit Know How modulen "INVÄNDIG LACKERINGSPROCESS – 100 Linjen".

		100:10:50	
	Blandningsförhållande	100 % efter vikt	100 Line Solida kulörer eller metallickulörer (enl. mixrecept)
	Härdare	10 % efter vikt	100-IC 550
	Förtunning	50 % efter vikt	100-IC 660 Rör om OMEDELBART efter tillsats.
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	Brukstid vid 20°C 2 tim.

Produkt:	Konventionell pistol	HVLP pistol
Spruttryck	bar	2
Munstycke		1,3-1,4
Sprutvarv		1 fullt varv + 1 slutvarv, vått-i-vått applicering
Avluftning vid 20°C	min	5 min avlufta efter slutvarvet
Skiktjocklek:	µm	10-15
Lackeringsinstruktioner	Spruttryck = ingångstryck Bestyckningen beror på sprutpistolsleverantör, se Glasurit Know How modulen "BASKUNSKAP - VERKSTADSUTRUSTNING" för detaljerad information.	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

100 Line

100 Linjen Baslack Variant Interiör



A brand of BASF –
We create chemistry



Torkning vid 60 °C

20 min. efter avluftning

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.