

100 Line

Variant Fabriksförpackning

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: Blandning av 100 linjens mixbaser och mixtillsats 100-M 10 / 100-M 20.
Observera blandningsförhållandet på etiketten.
Blandningen kan lagras i sex månader i stängda plastbehållare eller invändigt lackerade plåtburkar.

**Lacksystem**

Vänligen se Glasurit Know How modul "Glasurit 100 linjen"

2:1

**Blandningsförhållande**

100 % vol.

100 Line
Fabriksförpackning**Förtunning**

50 % vol.

100-E 5
Rör om OMEDELBART efter tillsats.**Produkt:****Konventionell pistol****HVLP pistol****Spruttryck**

2 bar

Munstycke

1,3-1,4

Sprutvarv

1 fullt varv + 1 slutvarv, vått-i-vått applicering

Avluftning vid 20°C

Avlufta till ytan är matt efter slutvarvet.

Skiktjocklek:

10-15 µm

Lackeringsinstruktioner

Spruttryck = ingångstryck
Bestyckningen beror på sprutpistolsleverantör, se Glasurit Know How modulen "BASKUNSKAP - VERKSTADSUTRUSTNING" för detaljerad information.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

100 Line

Variant Fabriksförpackning



A brand of BASF –
We create chemistry



Infraröd (kortvåg)

Torka tills ytan är matt vid en yttemperatur av 40 - 50°C (max. 60°C) och låt sedan svalna av.

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.