

22-1250

Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack

A brand of BASF –
We create chemistry**Produkt:**

Blank HS solid topplack

Egenskaper:

Höga fasta beståndsdelar; effektiv, utomordentlig väderbeständighet, beständig mot gulnande, hårdhet, mycket god täckning, mycket hög glans och byggande.

Information:

- Använd härdare och förtunning beroende på temperatur och objektstorlek.

**Dryghet**390 m²/l vid 1 µm

2 : 1 + 10%

**Blandningsförhållande**

100 % vol.

22-1250

**Härdare**

50 % vol.

929-93, -91, -94

**Förtunning**

10 % vol.

352-91, -50, -216

**Sprutviskositet vid 20°C**

DIN 4:

20-22 s

Brukstid vid 20°C

2 tim.

Produkt:**Konventionell pistol****HVLP pistol****Spruttryck****bar**

2

2-3

vid munstycket**bar**

0,7

Munstycke

1,3-1,4

1,3

Sprutvarv

2

Skiktjocklek:**µm**

50-70

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.



Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

22-1250

Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack

A brand of BASF –
We create chemistry

	Torkning	929-91	929-93	929-94
	Torkning vid 20 °C	6 tim.	8 tim.	10 tim.
	Torkning vid 60 °C	20 min	30 min	35 min
	Infraröd (kortvåg)	8 min		
	Infraröd (mellanvåg)	10-15 min		

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.