

Glasurit® Linje 22 HS 2K Täcklack, matt, Glasurit® Linje 22 HS 2K Täcklack 22-1250-M

G / T

Produkt: Matt HS solid topplack

Egenskaper: Hög andel fasta beståndsdelar; effektiv, utomordentlig väderbeständighet, resistent mot att ytan gulnar och bra hårdhet, mycket bra torkning, bygger mycket bra

Anmärkning:

- Välj härdare efter omgivningstemperatur och storlek på objekt som skall lackeras.
- Även för användning på plastdetaljer utan att tillsätta Glasurit 522-111 Softface Additive.
- **Blanda inte med 522-M 0 och 522-MC 35 Mixing Clear eller 22 VOC MC600.**
- Förbered endast den mängd färg som skall användas samma dag eftersom glansnivån kan ändras när blandningen lagras!

Rör om omedelbart efter tillsättning av 522-322 HS Mattering's pasta!

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.e) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 839 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



Glasurit® Linje 22 HS 2K Täcklack, matt,
 Glasurit® Linje 22 HS 2K Täcklack
 22-1250-M



	Applicering	Glasurit Linje 22 HS 2K Täcklack / 22-1250-M rally svart matt			
	Steg 1: Blandningsförhållande	Exempel: svart matt 100% enl. vikt 22-1250-M silk-matt 100% enl. vikt 22-M 26 svart 100% enl. vikt 522-322 satin-gloss 100% enl. vikt 22-M 26 svart 70% enl. vikt 522-322 semi-bright 100% enl. vikt 22-M 26 svart 40% enl. vikt 522-322		Exempel: vit matt 100% enl. vikt 22-M 60 vit 70% enl. vikt 522-322 silk-matt 100% enl. vikt 22-M 60 vit 40% enl. vikt 522-322 satin-gloss 100% enl. vikt 22-M 60 vit 30% enl. vikt 522-322 semi-bright 100% enl. vikt 22-M 60 vit 20% enl. vikt 522-322	
	Steg 2: Blandningsförhållande	2 : 1 + 10% 100% enl. vol.	använd mätsticka Blandning av Linje 22 + 522-322 eller 22-1250- M (Factory pack)	3 : 1 : 1 100% enl. vol.	använd mätsticka Blandning av Linje 22 + 522-322 eller 22-1250- M (Factory pack)
	Härdare	50% enl. vol.	929-93 / -91 / -94 Glasurit HS Täcklack Härdare 929-33 / -31 / -34 Glasurit VOC Härdare	33% enl. vol.	929-61, -63, -64 Glasurit VOC Härdare
	Förtunning	10% enl. vol.	352-91 / -50 / -216 352-30 / -10 / -40	33% enl. vol.	352-10, -30, -40
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	C:a 20 – 24 s		Brukstid 20°C	1 - 2 h
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar vid munstycke		Konventionell sprutpistol: 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar	
	Sprutvarv	2		Skiktjocklek	50 – 70 µm
	Avluftning vid 20°C	Avlufta tills matt efter varje sprutvarv och innan ugnstorkning.			
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	8 h 30 min.			

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.e) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 839 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvarlet ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

