

90

90 Linjen Variant Fabriksförpackad



A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: Blandning av 90 Linjens mixbaser med 90-M 4 Vattenburna Mixtillsats.
Vänligen observera blandningsförhållandet på etiketten.
Blandning är hållbar i 6 månader vid förvaring i plastbägare eller lackade burkar på insidan.
Sprutfärdig blandning är hållbar i 1 vecka i tillsluten plastförpackning.

Egenskaper:

Dryghet 130 m²/l vid 1 µm

2:1



Blandningsförhållande 100 % vol.

90 Linjen (fabriksförpackad med 90-M4)



Förtunning 50 % vol.

93-E 3
(rör om OMEDELBART efter tillsättning av 93-E3)

Produkt:**Konventionell pistol****HVLP pistol****Spruttryck**

2 bar

2-3 bar

vid munstycket

0,7 bar

Munstycke

1,3-1,4

1,3

Sprutvarv

2 (varv till täckning) + ½ effektvarv

Avluftning vid 20°C

Avlufta tills matt efter varje sprutvarv. (ca. 5 min).

Skiktjocklek:

10-15 µm

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

90

90 Linjen Variant Fabriksförpackad



A brand of BASF –
We create chemistry



Slipning

Ta bort dammnoppor genom torrslipning; bättra försiktigt genom att applicera ett dimmvarv efteråt.

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024