

A-T-20

Eco Balance Mixtillsats - 22 Linjen

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	AraClass - Eco Balance Mixtillsats 22 linjen
Egenskaper:	Eco-effektiv topplack - Universal. För ett komplett utbud av solida kulörer.
Information:	Välj AraClass härdare och AraClass förtunning med hänsyn till omgivningens temperatur och storlek på det objekt som ska lackeras. Använd inte mixbaser utan bindemedel. Tillsätt alltid A-T-20 Eco Balance Mixtillsats först.

		3:1:1			
	Blandningsförhållande	100 % vol.	A-T-20 (enligt recept)		
	Härdare	33 % vol.	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance härdare topplack.		
	Förtunning	33 % vol.	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance förtunning		
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	18-22 s	Brukstid vid 20°C	2 tim.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.



2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (produkt kategori: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

A-T-20

Eco Balance Mixtillsats - 22 Linjen

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	 Konventionell pistol	 HVLP pistol
Spruttryck	bar	2
vid munstycket	bar	0,7
Munstycke	1,3-1,4	1,3
Sprutvarv		2
Avluftning vid 20°C	min	ca. 5 minuter efter varje sprutvarv.
Skiktjocklek:	µm	50-70
Lackeringsinstruktioner	Alternativt: 1 ½ sprutvarv (ingen avluftning mellan varven).	



Torkning vid 20 °C 8 tim.

Torkning vid 60 °C 30 min



Infraröd (kortvåg) 8 min

Övrig upplysning Torktider kan påverkas av valet av härdare, förtunning och applicering.

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (produkt kategori: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.