









Glasurit® HS Transparent Sealer

G / F

- Produkt:** Vidhäftningsförmedlare (reparationer och textning), sealer (spackelfläckar, uppfyllnad av sliprepor).
- Egenskaper:** Ingen slipning innan topplacksapplicering är nödvändig, effektiv att använda, sprutsäker, inget synligt spruttryck i dörrkarmar etc. då produkten är transparent.
- Anmärkning:**
- Om den mixas med 522-10 Plastic Additive, kan produkten användas på all lackeringsbar plast som oftast används i bilindustrin.
 - Rengör med 352-50 vid textning
 - 285-0 har ingen inverkan på textningsmallar
 - Välj härdare och förtunning med hänsyn till omgivande temperatur och storlek på objekt.

	Applicering	Vidhäftningsgrundare/ Fyller	
	Lacksystem		
	Dryghet	378 m ² /l at 1 µm	
	Blandningsförhållande	3 : 1 : 1 100% enl. vol. 285-0	
	Härdare	33% enl. vol. 929-56, -55	
	Förtunning	33% enl. vol. 352-91, -50, -216 352-30, -10, -40	
	Brukstid vid 20°C	3 h	
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	14-18 s	
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Sprutvarv	1 - 2	
	Skiktjocklek	20 – 30 µm	
	Avluftning vid 20°C	15-20 min	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c II)(540)525: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB. C II) klar-till-användning, är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 525 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

