









Glasurit® HS Non-Sanding Fyller, svart

G / F

- Produkt:** Vått I vått grund för ekonomiska reparationer
- Egenskaper:** Inga slipning eller torktider, mycket säker att spruta, god finish, god väderbeständighet
Att användas i varje mixning med Glasurit Non-Sanding Fyller svart 285-38, för att få olika gråtoner.
- Anmärkning:**
- Innan fyllern appliceras: finslipa spackelytor och gammal lack med P320 (torr) Använd 581-90 kontrollfärg.
 - Ej nödvändigt att slipa nya e-coated delar.
 - Grunda genomslipningar med Glasurit® 283-150 Grundfyller.
 - Om den mixas med 522-10 Plastic Additive, kan produkten användas på all lackeringsbar plast som oftast används i bilindustrin.
 - Delar lackerade med 285-49 kan överlackeras utan mellanslipning med upp till 5 dagar.

	Lacksystem	S 4	
			Drygheit: 331 m ² /l vid 1 µm
	Blandningsförhållande	3 : 1 : 1 100% enl. vol. 285-49	
	Härdare	33% enl. vol. 929-56, -55	
	Förtunning	33% enl. vol. 352-91/-216 352-30, -40	
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	16-19 s	Brukstid vid 20°C: 2 h
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Sprutvarv	2 (1 på spackelytor och 1 på hela ytan som skall lackeras)	Skikt tjocklek: Ca 20-35 µm
	Avluftning vid 20°C	10 min. solida / 15-20 min. topplack / baslack metallic (matt)	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(540)535: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB. C II) klar-till-användning, är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 535 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvarlet ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

