






A-C-14

Eco Balance clear coat, lufttorkande

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	AraClass - Eco Balance klarlack för Glasurit vattenburna baslackar.
Egenskaper:	Eco effektiv klarlack - lufttorkande. Snabb, lufttorkande klarlack för både vertikala och horisontella delar.
Information:	Välj härdare med hänsyn till omgivningens temperatur och storlek på det objekt som ska lackeras. Omgivningstemperatur och filmtjocklek har stor påverkan på torkegenskaperna.

	4:1				
	Blandningsförhållande	100 % vol.		A-C-14	
	Härdare	25 % vol.		A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440	
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	18-22 s	Brukstid vid 20°C	30 min

Produkt:	 Konventionell pistol	 HVLP pistol
Spruttryck	bar	2
vid munstycket	bar	0,7
Munstycke	1,3-1,4	1,3
Sprutvarv	½ +1 sprutvarv (ingen avluftning mellan varven).	
Skiktjocklek:	µm	40-60
Lackeringsinstruktioner	Alternativt: 2 sprutvarv med ca. 3 min. avluftning mellan varven.	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

A-C-14

Eco Balance clear coat, lufttorkande



A brand of BASF –
We create chemistry



Torkning vid 20 °C

Dammtorr: 35 min
Hanteringsbar: 1 tim. efter
dammtorr
Polerbar: 2-3 h

Övrig upplysning

Torktiden kan påverkas av valet av härdare och applicering.



Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021