

C-C-30

Klarlack

A brand of BASF –
We create chemistry**Produkt:** För applicering av enstaka delar upp till hellackeringar.

	3:1:1				
	Blandningsförhållande	300 % vol.	C-C-30		
	Härdare	100 % vol.	C-H-400		
	Förtunning	100 % vol.	C-R-110, -R-120, -R-130		
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	20-24 s	Brukstid vid 20°C	2 tim.

Produkt:	Konventionell pistol	HVLP pistol
Spruttryck	bar	2
vid munstycket	bar	0,7
Munstycke	1,3-1,4	1,3
Sprutvarv		2
Avluftning vid 20°C	min	3 min. avlutning mellan sprutvarven
Skiktjocklek:	µm	40-60
Lackeringsinstruktioner	På vertikala ytor, applicera ett tunt och ett fullt sprutvarv utan avluftning mellan varven (filmtjocklek ca. 50 µm).	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

C-C-30

Klarlack

A brand of BASF –
We create chemistry**Torkning vid 20 °C** 10 tim.**Torkning vid 60 °C** 30 min**Infraröd (kortvåg)** 8 min**Övrig upplysning** Vid torkning i kombibox, addera tiden det tar att uppnå den rekommenderade objektstemperaturen.**Anmärkning**

Efterjustering och polering kan utföras efter specificerad torktider och nedkylning.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.