

P-C-10





Variant med P-A-920 Speed Additive





A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: P-C-10 Klarlack, snabbtorkande med P-A-920 Speed additive

Egenskaper: • Reducering av torktid

	2:1+10%			
	Blandningsförhållande	100 % vol.	P-C-10	
	Härdare	50 % vol.	P-H-410, -H-430 ProClass Topplack härdare	
	Förtunning	10 % vol.	P-A-920 ProClass Speed additive	
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	17-20 s	Brukstid vid 20°C 45 min

Produkt:	 Konventionell pistol	 HVLP pistol
Spruttryck	bar 2	2
vid munstycket	bar	0,7
Munstycke	1,3-1,4	1,3
Sprutvarv	1 ½ sprutvarv (ingen avluftning mellan varven).	
Avluftning vid 20°C	min	Ingen avluftning innan ugnstorkning.
Skiktjocklek:	µm	40-60

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

P-C-10

Variant med P-A-920 Speed Additive



A brand of BASF –
We create chemistry



Torkning vid 20 °C 1 tim.



Torkning vid 60 °C 15 min



Infraröd (kortvåg) 6 min

Anmärkning

Efterjustering och polering kan utföras efter specificerad torktider och nedkylning.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.