











Glasurit® UP-Sprutspackel grå

G / S

Produkt:	Fin spackel applicerad genom sprutning
Egenskaper:	Högt byggande, mycket säker att spruta, kan sprutas i tjocka skikt
Anmärkning:	<ul style="list-style-type: none"> Lagerstabilitet: 8 mån (vid 20°C) Vattenslipa ej 1006-26 Grunda genomslipningar och ren metall med Glasurit 2K SF Primer 285-26 Applicera ej på etch grundfyller/wash primer (t.ex 283-150) eller påunderlag förbehandlade med syror Förvaras på ett svalt ställe

	Lacksystem	S 1
	Blandningsförhållande	1.4 kg 1006-26
	Härdare	50 cc 948-22 75 cc 948-22 under 15°C
	Förtunning	max. 4 % 352-10, -50, enligt önskemål
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	Som leveransviskositet Bruktid vid 20°C: 25 – 30 min.
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP-gravity-feed spray gun: 2.5 – 3.0 mm 2.5 – 3.0 bar
	Sprutvarv	3 – 5 Skiktjocklek: 200 – 300 µm Om en skiktjocklek av > 300 µm krävs, kan ett andra sprutspackel skikt appliceras utan mellanslipning efter att ha torkat det första lagret.
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	3 – 4 h 30 min.
	Infraröd (kortvåg) Infraröd (mellanvåg)	10 min. 15 – 20 min.
	Slipning: Slipmaskin	P150 förslipning 581-90 kontrollslipfärg P240 fin slipning

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)249: EU gränsen för denna produkt (produkt kategori: IIB.b) klar-till-användning, är max 250 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

