











Glasurit® Strukturpasta

G / Z

Produkt: Strukturerad, elastificerande mattpasta som kan användas exempelvis till FORD stötfångare som repareras. För användning på hårda plastdetaljer kan den mixas 1:1 med 22-linjen topplack VOC, 22 VOC MC600 eller 2:1 med 923-klarlack.

- Anmärkning:**
- Sila inte materialet.
 - 522-345 kan inte användas i mixhyllorna.

	Lacksystem	22-linjen VOC, 22 VOC MC600 Topplack/923- Klarlack	
	Steg 1: Blandningsförhållande	Vikt enligt recept eller 100% vol. 22- Linjen VOC, 22 VOC MC600 100% vol. 923- 100% vol. 522-345 50% vol. 522-345	
	Steg 2: Blandningsförhållande	3 : 1 : 1 100% vol. 22 Line VOC, 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	2 : 1 + 10% 100% vol. 22 Line VOC / 923- : 522-345
	Härdare	33% vol. 929-61, -63, -64	50% vol. 929-31, -33
	Förtunning	33% vol. 352-10, -30, 40	10% vol. 352-50, -91
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	16 - 18 s	Bruktid vid 20°C 6 h (med 929-33, -63) 4 h (med 929-31, -61)
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell Pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Sprutvarv	2	Skiktjocklek 50 – 70 µm
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	929-33, -63: 10 h 30 min.	929-31, -61: 6 h 20 min.
	Infraröd (kortvåg) Infraröd (mellanvåg)	8 min. 10-15 min.	

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

