
































## Glasurit® RATIO Classic

## Özellikler:

Solvent bazlı tamir süreci, hızlı, yüksek kaliteli ve ekonomik işler içindir.

Temizleme	541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	Hasarlı bölgelerin pasının mekanik temizliği	 P16-P150	541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin			
	Dolgu Macunu (kalın + ince)	839-20 / 20K Glasurit® Çok Amaçlı Dolgu Macunu, Beyaz	948-36 Glasurit® Sertleştirici, kırmızı	 + 2-3%	 20-30 dk. 20°C	 4 dk.	 P80/P150 kalın zımpara	581-90 Glasurit® Kontrol Boyası, siyah	 P240/ P320 ince zımpara	 541-5 1x	 Kuru temizleyin
Astar	283-150 Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej	352-230 Glasurit® Sertleştirici	 1:1 ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	 1 ince kat 10 - 15 µm	 10-15 dk. 20°C					
Dolgu Astarı	285-505, -555, -655 Glasurit® HS Dolgu Astarı	929-55, -56 Glasurit® HS Astar Sertleştiricisi	352- Glasurit® Tiner	 4:1:1 ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 20 dk. 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x	 Kuru temizleyin	
Veya alternatif olarak: Glasurit® Dolgu Astarı 285-700 /-730 /-790											
Sonkat	Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat	929- Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri	352- Glasurit® Tiner	 2:1+10% ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 30 dk. 60 °C				
veya											
Bazkat	Glasurit® 55 Seri Bazkat	352- Glasurit® Tiner	 2:1 ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 + 1/2	 yaklaşık 10 dk.					

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



### Glasurit® RATIO Classic

<b>Vernik</b>	<b>923-255</b> Glasurit® HS Multi Vernik	<b>929-</b> Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri	<b>352-</b> Glasurit® Tiner	 2:1+10% ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 dk. 60 °C
---------------	--	--	--------------------------------	---	--	--	--

#### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

