





















1K UV astar ile metal parçalarda tamir sistemi

Özellikler:

Küçük ve orta hasarlı metal parçalarda 1K UV-A teknoloji astarı kullanarak verimli tamir sistemidir. . Mevcut tamir sistemine kıyasla daha düşük enerji tüketimi ie daha hızlı bir tamir prosesidir. UV teknolojisi parçayı deforme etmeden daha hızlı kuruma sağlar.

Temizlik	541-5 Glasurit® Yüze temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	Hasarlı bölgelerin pasının mekanik temizliği	 P80-P150	700-10 Glasurit® Yağ Sökücü ve Temizleme Maddesi	 1 x	 Kuru temizleyin		
Macun (kalın + ince)	839-20 / 20K Glasurit® Çok Amaçlı Dolgu Macunu, Beyaz	948-36 Glasurit® Sertleştirici, kırmızı	 + 2-3%	 20-30 dk. 20°C	 3-5 dk.	 P80/P150 kalın zımpara	 P240/ P320 ince zımpara	700-1 Glasurit® Su Bazlı Temizleyici	 1 x	 Kuru temizleyin
UV Astar	151-130, -170, -190 Glasurit® UV Astar	 1.1 mm UV 2.0 bar	 1/2	 20 s 20°C	 1	 5 dk. (UV-A > 6 mW/ cm ²)	 P400 - P500	700-1 Glasurit® Su Bazlı Temizleyici	 1 x	 Kuru temizleyin
Sonkatlar	Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC	veya	Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC MC600	veya	Glasurit® 90 Seri Bazkat	veya	Glasurit® 55 Seri Bazkat	veya	923- Glasurit® HS Vernik VOC	

Not:

Örtene kadar uygulamayın, max. 120 µm. Eğer yüksek dolgu istenir ise uygulanan ilk kat 151-130, -170, -190 UV astar hızlıca kurutulup zımpara yapıldıktan sonra bir kat daha uygulanabilir. iyi kurutma yapmak için lamba ile parça arası mesafeye ve zamana dikkat edin. Kurutulacak alan gölgede kalmamalıdır.

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirler. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

