


























# Polyester Astar Sistemi

## Glasurit® 1006-26 UP-Sprey Astar gri

## Özellikler:

Bu sistem geniş alanda dolgu işlemi gerektiği zamanlarda kullanılmalıdır (örn. dolu yağması nedeniyle oluşan hasarlar).

|                 |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| Temizleme       | 541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri |  1 x |  Kuru temizleyin | Hasarlı bölgelerin pasının mekanik temizliği  |  P16-P150                       | 700-10 Glasurit® Yüzey Temizleme Maddesi veya alternatif olarak 541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri            |  1 x                                |  Kuru temizleyin |  |   |  |   |   |  |   |
|                 | Dolgu Macunu                           | 839-20 / 20K Glasurit® Çok Amaçlı Dolgu Macunu, Beyaz                                 | 948-36 Glasurit® Sertleştirici, kırmızı   |  + 2-3%    |  20-30 dk. 20°C                  |  3-5 dk.                        |  P80/P150 kalın zımpara             | Astar   | 285-26 Glasurit® 2K SF Astar   | 929-26 Glasurit® Sertleştirici  | 352- Glasurit® Tiner   |  4:1:1 ölçü cetveli kullanın! |  HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar |  1 20 - 25 µm |  20 dk. 60°C |
| Polyester Astar |  | 1006-26 Glasurit® UP-Sprey Astar gri  | 948-22 Glasurit® Sertleştirici  |  1400:50 |  2.5-3.0 mm 2.0-3.0 bar        |  3 - 5 150 - 300 µm           |  3 - 4 saat 20°C veya 30 dk. 60°C |   |  10 dk.   |  P150 kalın zımpara P240-P320 ince zımpara | Uyarı: Öncelikle galvaniz ve alüminyum yüzeyleri 285-26 ile astarlayın |   |   |  |   |
|                 | Dolgu Astarı                           | 285-505, -555, -655 Glasurit® HS Dolgu Astarı   | 929-55, -56 Glasurit® HS Astar Sertleştiricisi  | 352- Glasurit® Tiner  |  4:1:1 ölçü cetveli kullanın! |  HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar |  2                                |  25 dk. 60 °C  |  5-10 dk. |  P400 - P500                               | Veya alternatif olarak Glasurit® 285- HS Dolgu Astarı/Astar            |   |   |  |   |
| Sonkat          |  | Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat  | veya Glasurit® 55 Seri Bazkat   | 923- Glasurit® MS / HS Vernik   | veya Glasurit® 90 Seri Bazkat   |   | 923- Glasurit® MS / HS Vernik  |   |  |   |  |   |   |  |   |

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

