






Yeni kataforez kaplı parçaların tamiri

Özellikler: Ekonomik ve zaman tasarrufu olan bir tamir yöntemidir, zımpara yapmadan kataforezli parçaların tamirinde maliyet düşürür. Glasurit® 285-31, 285-38, 285-49 Yaş üstü yaş astarların uygulanması ile oldukça önemli zaman kazanımı sağlanır.

Açıklamalar: Orjinal kataforezli parçalar güneş ışığından korunmalı; aksi taktirde yapışma ve korozyona karşı direnci düşer.

Yüzey temizleme	541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin				
	Astarlama	285-31 Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, açık gri	929-55, -56 Glasurit® HS Astar Sertleştiricisi	352- Glasurit® Tiner	 3:1:1 ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2 20 - 35 µm
Sonkat boyalar	Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat	veya	Glasurit® 55 Seri Bazkat	veya	Glasurit® 90 Seri Bazkat	923- Glasurit® MS / HS Vernik	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

