



Oto Tamir Boyasında Yama Sistemi Glasurit® 55 Seri Sedefli Bazkat




Özellikler:

Değişken sedef efektli boyaların tamiri tek parçanın boyanmasıyla yapılamaz. Çünkü, değişik uygulama teknikleri ve film kalınlıkları değişik efektler verir. Başarılı bir tamirboyaması işi, büyük ölçekli yan parçaya aktarmanın, komşu parçalara yapılması ile gerçekleşir. Mükemmel bir sonuç elde etmek için, boyacının, OEM boyasında kullanılan aynı alt zemin boyasını ve sedefli bazkatı kullanması gerekir. Parçanın üzerine yapılacak olan Spot repair tatmin edici sonuçlar vermez. Daima komşu parça(lar) ile rengi uyumlaştırın.


541-5 Glasurit® Yüze temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	563-808 Glasurit® Matlaştırıcı Pasta	 563-808 + zımpara pedi
---	--	---	--	---





541-5 Glasurit® Yüze temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin
---	--	---




Düz Renk Zemin boyası: 55 Seri Glasurit® Bazkat	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2
---	--	--	--

Komşu parçaları maskeleyin.



Düz Renk Zemin boyası: 55 Seri Glasurit® Bazkat	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 komşu parçaya uyum katı	 matlaşana kadar flash-off
---	--	--	--	--















Güvenlik uyarısı :



Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmaları ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

Oto Tamir Boyasında Yama Sistemi Glasurit® 55 Seri Sedefli Bazkat

Glasurit® 55 Seri Sedefli Bazkat		 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar		
 1	 matlaşana kadar flash-off	 1	 matlaşana kadar flash-off	 1/2	 matlaşana kadar flash-off
923- Glasurit® MS / HS Vernik		 Teknik Bilgi Formuna bakınız	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 dk. 60 °C



Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirler. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

