











Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC MC600

G / S

- Uygulama:** HS düz renk sonknlarda doğrudan parlaklık.
- Özellikler:** Yüksek katı madde miktarı, verimlilik, hava şartlarına karşı sıradışı dayanıklılık; sararma direnci, sertlik, iyi kurlenme, mükemmel parlaklık ve yapı.
- Açıklamalar:**
- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz
 - Komponentleri kendi başlarına kullanmayın, daima 522-MC600 (3:1) bağlayıcı ile birlikte kullanın!

	Boya sistemi	S 10	
			Yayılma oranı: 475 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	Ağırlık miks formüle göre değişir. 3 : 1 : 1 100% hacmen 22 Seri VOC MC600	
	Sertleştirici	33% hacmen 929-61, -63, -64	
	Tiner	33% hacmen 352-30 / -10 / -40	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	yak. 18 - 22 s	Potlife 20°C: 2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir. (katlar arası flash off gerektirmez)	Film kalınlığı: 50-70 µm Film kalınlığı: yak. 50 µm
	Flash-off 20°C	Her uygulama katından sonra yaklaşık 5 dk.	
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	8 saat 30 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

