

### Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat, Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat 22-1250-M

# G / T

#### Uygulama:

Mat HS opak-sonkat boyama

#### Özellikler:

Yüksek katı içerir; verimli; hava şartlarından dolayı sararmaya karşı dirençli ; iyi kürlenir

#### Açıklamalar:

- Uygulama sıcaklığına ve boyanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun sertleştirici seçiniz.
- Aynı zamanda Glasurit 522-111 Plastik katkı girmeden plastikler için de kullanılır.
- **522-M 0 ve 522-MC 35 bağlayıcıları ile karıştırmayınız veya 22 VOC MC600.**
- Tamamı kullanılacak kadar boya hazırlayınız , çünkü sonraki güne kalan boyalarda matlaşma derecesi değişebilir  
**522-322 HS Matlaştırıcıyı kattıktan hemen sonra karıştırınız!**

#### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.










**2004/42/IIIB(e)(840)839:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat,  
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat  
22-1250-M

G / T

	Uygulama	Glasurit 22 Line HS 2K Sonkat / 22-1250-M ralli mat siyahı			
	<b>1. adım:</b> Karışım oranı	Örnek: siyah <b>mat</b> 100% ağırlıkça 22-1250-M  <b>ipek-mat</b> 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 100% ağırlıkça 522-322 <b>satén-parlak</b> 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 70% ağırlıkça 522-322 <b>yarı-parlak</b> 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 40% ağırlıkça 522-322	Örnek: beyaz <b>mat</b> 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 70% ağırlıkça 522-322 <b>ipek-mat</b> 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 40% ağırlıkça 522-322 <b>satén-parlak</b> 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 30% ağırlıkça 522-322 <b>yarı-parlak</b> 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 20% ağırlıkça 522-322		
	<b>2. adım:</b> Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacimce	ölçü çubuğu kullanın 22 Seri + 522-322 veya 22-1250-M (Hazır kutu boya)'ların karşımı	3 : 1 : 1 100% hacimce	ölçü çubuğu kullanın 22 Seri + 522-322 veya 22-1250-M (Hazır kutu boya)'ların karşımı
	<b>Sertleştirici</b>	50% hacimce	929-93 / -91 / -94 Glasurit HS Sonkat sertleştiricileri 929-33 / -31 / -34 Glasurit VOC Sertleştiricileri	33% hacimce	929-61, -63, -64 Glasurit VOC Sertleştiricileri
	<b>Tiner</b>	10% hacimce	352-91 / -50 / -216 352-30 / -10 / -40	33% hacimce	352-10, -30, -40
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	ort. 20 – 24 s		<b>Potlife 20°C</b>	1 - 2 saat
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar meme çıkışı		Konvansiyonel tabanca:	1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2		<b>Film kalınlığı</b>	50 – 70 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	Katlar arası ve fırınlamadan önce matlaşana kadar bekleyin.			
	<b>Kuruma 20°C</b> <b>Kuruma 60°C</b>	8 saat 30 dk.			

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat,  
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat  
22-1250-M

# G / T

### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulanması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

