

























Glasurit® 55 Seri Bazkat velvet silver II

Özellikler:

Bu bazkat, kroma benzer parlaklık elde etmek için çok ince alüminyumları içerisine bulundurur. Kural olarak, arzulanan renk efektini yakalamak için siyah zemin gereklidir.

Zeminler:

- Eski boyalı yüzeyler
- Glasurit® 285- HS Dolgu Astarları
- Glasurit® 285-, 801- Dolgu Astarları
- Glasurit® 285- HS Yüzey Astarları

Temizleme	541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	 P400 - P500	 P 800	541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	
Zemin kat 22 Seri Sonkat (siyah)	Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat	929- Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri	352- Glasurit® Tiner	 2:1+10% ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 dk. 60 °C	 7-10 dk.	 P3000 3M-Trizact
Zemin kat 55 Seri Sonkat (karışım formülü step 1)	Glasurit® 55 Seri Bazkat	352- Glasurit® Tiner	 2:1 ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 yaklaşık 10 dk.			
Bazkat	Glasurit® 55-9190 Bazkat (Karışım formülü step 2)	929- Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri	 100 : 5	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 3 veya 4 ince	 yaklaşık 10 dk.			
veya	Glasurit® 55-9190 Bazkat (Karışım formülü step 2)	929- Glasurit® Sertleştiriciler VOC	 100 : 4	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 3 veya 4 ince	 yaklaşık 10 dk.			

Güvenlik uyarısı :


Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumunda bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® 55 Seri Bazkat velvet silver II

Vernik	923-255 Glasurit® HS Multi Vernik	929- Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri	352- Glasurit® Tiner	 2:1+10% ölçü cetveli kullanın!	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 dk. 60 °C	 7-10 dk.
---------------	--	--	--------------------------------	---	--	--	--	---

veya: Glasurit® 923-MS/HS veya VOC Vernik

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

