










Glasurit® 90 Seri Bazkat hazır renk

G / S

Uygulama:

Fabrikada hazırlanmış 90 Seri karışım ürün ile su bazlı bağlayıcı 90- M4 ürününü karıştırırken(Öm TOY 8Y0 renginde) Lütfen etikette bulunan karışım oranlarını dikkate alınız !
Plastik kaplarda veya özel kaplamalı ambalajlarda saklandığında 6 ay.

	Boya sistemi	RATIO Aqua	
		Yayılma oranı:	130 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 100% hacmen 90 Seri (90 seri hazır renk ile 90-M4)	
	Tiner	50% hacmen 93-E3 Su bazlı tiner (tineri ekledikten sonra hemen karıştırın)	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	yaklaşık 18-24 s	Potlife 20°C:
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 (örtücülük için) + ½ efekt katı	Film kalınlığı: yak.10-15 µm
	Flash-off 20°C	Katlar arası yaklaşık 5 dk.	
	Ara kuruma Kuruma 20°C Dry Jet kullanınız	Her katta matlaşana kadar flash off	
	Zımpara	Kuru zımpara ile tozları alabilirsiniz; daha sonra uyumu sağlamak için toz kat uygulayın.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

