









Glasurit® 90 İç boya sistemi

Metalik/Düz renk/Sedef

G / S

Uygulama: 90 Seri sistemde vernik uygulaması olmadan mat ve yarı mat görünüm sağlayan bir katkıdır. Motor bölümü ve bagaj içi mat uygulamalarda yer alır.

- Açıklamalar:**
- Oto tamirde yer alan tüm renklerde 90-IC 440 içeren formüller hazırdır.
 - Alt zeminin hazırlanması:
Solvente dayanıklı eski boyalı ve kataforezli yeni parçalar.
Glasurit 285- veya 801- astar uygulanmış yüzeyler,
Yüzey önce 700-1 / ile silindikten sonra P400 - P500 / ile zımpara yapılı ve 700-1 ile tekrar temizlenir.
Kataforezli parçaların 700-1 ile temizlenmesi yeterlidir.
 - Glasurit 183-70 ile astarlanmış ham metaller.
 - 90-M5, 93-E3, 11-E ve 80-M içeren formüllerde 90-IC 440 kullanılamaz.

	Boya sistemi		
			Yayılma alanı: 130 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 5 % 100% hacmen. 90- Metalikler/Düzrenkler (Formüldeki 90-M4 yerine 90-IC 440 kullanın.)	
	Tiner	50% hacmen. 352-91, -50, -216, 352-10, -30, -40 5% hacmen. 93-IC 330	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	ortalama. 15 – 18 s	Potlife 20°C: 4 h
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP : 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar /0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	Uygulama katları	2	Film kalınlığı: 10 – 15 µm
	Flash-off 20°C	Ortalama. 5 dk. Katlar arası.	
	Kuruma 20°C	15 dk.	Maskelemeye hazır
	Kuruma 60°C	3 saat	montaja hazır
		20 dk.	montaja hazır

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyonu) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

