

Glasurit® 90 Seri bazkat katkısı








G / S

Uygulama:

- Araç üreticileri tarafından 93-IC 330 , 90 Seri su bazlı boya ile kullanılması önerilen bir üründür.
- 3 katlı su bazlı boyama sistemlerinde ilk katın çabuk kuruması için faydalı bir katkıdır.

Açıklamalar:

- Zeminler: Solvente dayanıklı eski boyalı yüzeyler ve zımparalanmış 285- astarların üzerine kullanılır.
- Yüzey hazırlama: Yüzeyi 700-1 ile temizleyin ve P400 - P500 ile zımpara yapın sonra arkasından tekrar 700-1 ile temizleyin.
- Alternatif: Glasurit yaş üstü yaş astar uygulayın.

	Karışım oranı	Hacimce 100% 90 Seri bazkat* Hacimce 5% 93-IC 330 Hacimde 50-70 % 93-E3
		90 Seri bazkat formülünü hazırlayın ve karıştırın. 93-IC 330 ilave edin ve karıştırın. 93-E3 ilave edin ve karıştırın. * Formül içerisinde 11-E20A, 11-E30A veya 11-E30B veya 80-M konsantreler bulunuyor ise 93-IC 330 kullanımı uygun değildir.
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	ort. 19-24 sn. Potlife, 20°C: 2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca : 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar /0.7 bar meme çıkışı Konvansiyonel tabanca : 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	Uygulama katları	2 - 3 Bazı renkler için birkat fazla uygulama gerekebilir. Film kalınlığı : 10 – 25 µm
	Flash-off 20°C	Katlar arası Flash off veriniz.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	ort. 15 dk. ort. 10 dk. + soğuması için
	Infrared	1nci kat: Oda sıcaklığında matlaşana kadar flash off veriniz. 2nci kat: 40 – 50°C (max 70°C) yüzey sıcaklığı, matlaşması için + soğutun.

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

