

## Glasurit® HS Transparan Yapıştırma Astarı

G / A

**Uygulama:**









Yapıştırma astarı (oto tamir ve yazılarda), yüzey astarı (macun izleri, zımpara çizikleri) olarak kullanılır.

**Özellikler:**

Sonkat ve bazkat uygulamasından önce zımparalamayın, verimli kullanım, güvenli uygulama, astarın şeffaf olmasından dolayı tozuma izi görülmez.

**Açıklamalar:**

- Eğer 522-10 plastik katkı ile karıştırılır ise ürün, otomotiv sektöründe kullanılan bütün boyanabilir plastic parçaların üzerine uygulanabilir.
- Yazı işler için 352-50 ile temizleyin
- 285-0 yazının altından yayılmaz, akmaz
- Sertleştirici ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın boyutuna göre seçin.

	Uygulama	Yapıştırma astarı/yüzey astarı
	<b>Boya sistemi</b>	
	<b>Yayıma oranı:</b>	378 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% hacimce. 285-0
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen 929-56, -55
	<b>Tiner</b>	33% hacmen 352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	<b>Potlife 20 °C</b>	3 saat
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	14-18 s
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	1 - 2
	<b>Film kalınlığı:</b>	20 – 30 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	15 - 20 dk.

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c II)(540)525:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 525 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

