









Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, açık gri

G / A

- Uygulama:** Ekonomik tamirler için yaş üstü yaş astar.
- Özellikler:** Zımpara yapmaya ve kurutmaya gerek yoktur; uygulaması
- Açıklamalar:**
- Astar uygulamadan önce macunlu yüzeyi ve eski boyalı yüzeyi 581-90 kontrol boyası kullanarak P320 kuru sistem zımpara yapınız.
 - Kataforezli yüzeyleri zımpara yapmaya gerek yoktur.
 - Zımpara sonrası çıkabilecek saç yüzeyleri Glasurit 283-150 saç astarı ile astarlayın.
 - İçerisine 522-10 plastik katkı girilerek otomotiv sektöründe kullanılan tüm boyanabilir plastik parçaların üzerine de uygulanabilir.
 - 285-31 ile astarlanan yüzeyler 5 güne kadar zımpara yapmadan üzerine boya uygulanabilir.

	Boya sistemi	S 4		
			Yayılma oranı:	331 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	3 : 1 : 1		
		100% hacmen	285-31	
	Sertleştirici	33% hacmen	929-56, -55	
	Tiner	33% hacmen	352-91/-216 352-30, -40	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	16-19 s	Potlife 20°C:	2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca:	1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 (bir kat macunlu bölgeye ikinci kat tüm boyanacak parçaya)	Film kalınlığı:	yaklaşık. 20-35 µm
	Flash-off 20°C	10 dk. düz renk / 15-20 dk. sonkat/bazkat metalikler (mat)		

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c II)(540)530: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 530 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

