









## Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, siyah

G / A

- Uygulama:** Ekonomik işler için yaş üstü yaş astar
- Özellikler:** Zımpara ve kuruma zamanı yok ; hava şartlarına karşı koruma, mükemmel sonkat görünümü sağlanması, güvenilir uygulama.  
Glasurit Yaş üstü yaş siyah 285-38 astarı ile her karışım sonucunda gri tonlarında astar elde edilir.
- Açıklamalar:**
- Uygulamadan önce :ince zımparalanmış macunlu bölgelere ve P320 (kuru) ile zımparalanmış eski boyalı yüzeylere 581-90 kontrol boyası uygulayın.
  - Yeni kataforezli yüzeylerin zımparalanmasına gerek yoktur.
  - Glasurit® 283-150 etch dolgu astarı ile zımparadan sonra sac çıkan yüzeyi astarlayın.
  - Eğer 522-10 plastik katkı ile karıştırılır ise, ürün, otomotiv sektöründe kullanılan bütün boyanabilir parçaların üzerine uygulanabilir.
  - 285-49 ile astarlanmış parçalar , 5 güne kadar zımpara yapılmadan üzeri boyanabilir.

	<b>Boya sistemi</b>	<b>S 4</b>		
			<b>Yayılma oranı:</b>	331 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b>		
		100% hacmen	285-49	
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen	929-56, -55	
	<b>Tiner</b>	33% hacmen	352-91/-216 352-30, -40	
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	16-19 s	<b>Potlife 20°C:</b>	2 saat
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca:1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	<b>Konvansiyonel tabanca:</b>	1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 (bir kat macunlu bölgeye ikinci kat tüm boyanacak parçaya)	<b>Film kalınlığı:</b>	yaklaşık. 20-35 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	10 dk. düz renk / 15-20 dk. sonkat/bazkat metalikler (mat)		

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c II)(540)535:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 535 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

