












## Glasurit® Astar VOC gri

G / A

**Uygulama:** Normal dolgu astarı ve yüksek film dolgu astarı olarak iki amaçla kullanılabilir.

**Özellikler:** Kolay uygulanabilir, kuruması hızlı ve sulu zımpara yapılabilir.

- Açıklamalar:**
- Geniş yüzeyli metal yüzeylere önce Glasurit 283-150 saç astarı uygulanmalıdır.
  - Daha iyi zımpara prosesi için 581-90 kontrol boyası kullanınız.
  - Glasurit 929-88 Sertleştirici ve Glasurit 352-88 tiner kullanınız.

	Uygulama	Zımparalanabilir normal dolgulu astar.	Yüksek film kalınlıklı astar
	Boya sistemi		
	Yayıma oranı:		375 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	Karışım oranı	<b>4 : 1 : 1</b> 100% hacimce. 285-888	<b>4 : 1 : 1</b> 100% hacimce. 285-888
	Sertleştirici	25% hacimce. 929-88	25% hacimce. 929-88
	Tiner	25% hacimce. 352-88	25% hacimce. 352-88
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	18 - 22 s <b>Potlife 20°C: 1 saat</b>	18 - 22 s <b>Potlife 20°C: 1 saat</b>
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.7 – 1.9 mm 2.0 - 3.0 bar/0.7 bar at the nozzle	Konvansiyonel tabanca 1.6 – 1.8 mm, 2.0 bar
	Uygulama katları	2      50 – 70 µm	3 – 4      max. 150 µm
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	4 saat 30 dk	8 saat 40 dk
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk 10 - 15 dk	8 dk 10 - 15 dk
	Zımpara: el ile	P800	
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	P400 - P500	

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c II)(540)539:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

