








## Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej

G / A

<b>Uygulama:</b>	Astar
<b>Özellikler:</b>	Mükemmel anti korozyon özellikleri
<b>Açıklamalar:</b>	<b>Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler için.</b> <b>Üzerine polyester dolgu astarı uygulamayın!</b> <b>Altına 176-72 uygulamayın!</b> <b>352-228 Glasurit Aktivatör kullanılarak korozyon astarı olarak kullanılır. 283-150 Bölüm G/DA teknik bilgi formuna bakılabilir.</b> <b>Üzerine 90 Seri uygulanamaz!</b>

	Uygulama	Astar
	<b>Karışım oranı</b>	<b>1 : 1</b> 100% hacmen 283-150
	<b>Sertleştirici</b>	100% hacmen 352-230
	<b>Tiner</b>	
	<b>Potlife 20 °C</b>	7 gün
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	15 s
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 - 1.8 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı Üstten hazneli tabanca 1.3 -1.8 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	1-2
	<b>Film kalınlığı:</b>	10-15 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	yaklaşık 10 dk.

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c III ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 760 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

