

Glasurit® 2K SF Astar










G / A

Uygulama: 1006-26 polyester astar altına yapışma astarı olarak uygulanır.

Özellikler:

- Çok iyi anti korozyon özelliği
- İzolasyon astarı

Açıklamalar: Çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeyler için.

	Uygulama	Astar	
	Boya sistemi	S 1	
			Kaplama alanı: 400 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	4 : 1 : 1 100% hacmen.	285-26
	Sertleştirici	25% hacmen.	929-26
	Tiner	25% hacmen.	352-50 /-91 /-216 352-10/ -30/ -40
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	18 – 22 s	Kullanım ömrü 20°C: 3,5 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP-üsten hazneli tabanca için: 1.7 – 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar tabanca çıkışı	Altan hazneli tabanca için: 1.6 – 1.8 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	1	
	Film kalınlığı:	20 – 25 µm	
	Kuruma 60°C	20 dk.	
	Infrared (kısa dalga)	11 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/II B(c I)(540)520: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 520 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

