

## Glasurit® 2K Plastik Dolgu Astarı

G / DA

## Uygulama:









Araçlar üzerinde bulunan tüm boyanabilen plastik parçalar için dolgu astarı/astardır.

## Özellikler:

Tüm boyanabilen plastik parçalara iyi yapışabilme. Üç adımlı süreç içerisinde yapışmayı artırıcı astar olarakda kullanılabilir. Sonkatların altına dolgu astarı olarak da kullanılabilir.

## Açıklamalar:

- Zımpara astarı olarak kullanıldığında 60°C'de 30 dk. kurutulması gerekmektedir.

		Dolgu Astarı	Astar
	Boya sistemi	S 3	S 3a
		Yayılma oranı:	
	Karışım oranı	4 : 1 :1 100% hacmen	934-70
	Sertleştirici	25% hacmen	929-56
	Tiner	25% hacmen	352-50 /-91 352-30, -40
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	17-19 s	Potlife 20°C 3.5 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca:1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	½ + 1	1
	Film kalınlığı:	30 - 40 µm	yaklaşık 20 µm
	Flash-off 20°C	20 dk.	20 dk.

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c II)(540)539: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

