











Glasurit® HS-Universal-Vernik VOC

G / V

- Uygulama:** 90 Seri bazkat/vernük sistemi için HS vernük
- Özellikler:** Yüksek katı madde içeriđi, mükemmel akışkanlık ve yayılma, hızlı kuruma, mükemmel yüzey sertliđi, polişlenebilme ve bantlanabilme dayanıklılıđı.
- Açıklamalar:**
- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz

	Boya sistemi	S 10		
			Yayılma oranı:	330 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacmen 923-115		
	Sertleştirici	50% hacmen 929-33/-31/-34		
	Tiner	10% hacmen 352-91/-216		
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	20 - 22 s	Potlife 20°C:	2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca:	1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir ve flash off süresi verilmesi gerekmez.	Film kalınlığı:	40 - 60 µm yaklaşık 50 µm
	Flash-off 20°C	<u>Katlar arası</u> 3 dk.		
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	10 saat 30 dk.		
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.		

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriđi 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değışimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi arařtırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluđunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değıştirilebilir. En son versiyonu diđer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satıř partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluđundadır.

