











Glasurit® HS Hızlı Vernik VOC

G / V

- Uygulama:** 90 Seri bazkat / vernik sistemi için HS vernik
Tek parça veya spot repair işlerindeki hızlı tamirler içindir.
- Özellikler:** Hızlı kürlenme, çok iyi polish'lenebilme
- Açıklamalar:**
- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz

	Boya sistemi			
			Yayılma oranı:	330 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacmen 923-135		
	Sertleştirici	50% hacmen 929-31/-33		
	Tiner	10% hacmen 352-50/-91-/216 (uygulama koşullarına bağlıdır)		
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	18-20 s	Potlife 20°C	45 dk. (929-31)
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca:	1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir ve flash off süresi verilmesi gerekmez.	Film kalınlığı:	40 - 60 µm Film kalınlığı: 40 - 60 µm
	Flash-off 20°C	1-2 dk. ilk kattan sonra		
	Kuruma 60°C	Polish'lenebilme 929-31 = 20 dk. 929-33 = 25 dk.		
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.		

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

