

Glasurit® HS-Multi-Vernik VOC











G / V

Uygulama: 90 Seri Bazkat/vernük sistemi için HS vernük.

Özellikler: Yüksek katı madde içeriđi, güvenilir uygulama, mükemmel akışkanlık ve yayılma, yüksek kalitede oto tamir boyamasında sıradışı görünüm. Hızlı kuruma, mükemmel yüzey sertliđi, polish'lenebilme ve bantlanabilme özelliđi.

Açıklamalar:

- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz

	Boya sistemi	S 10	
			Yayılma oranı: 330 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacmen 923-335	
	Sertleştirici	50% hacmen 929-33/-31/-34	
	Tiner	10% hacmen 352-91/-216	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	20 - 22 s	Potlife 20°C: 2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir ve flash off süresi verilmesi gerekmez.	Film kalınlığı: 40 - 60 µm Film kalınlığı: yaklaşık 50 µm
	Flash-off 20°C	Katlar arası 3 dk.	
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	10 saat 30 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriđi 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değışimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi arařtırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluđunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değıştirilebilir. En son versiyonu diđer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satıř partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluđundadır.

