











Glasurit® MS Vernik, çizilmeye karşı yüksek dirençli

G / V

- Uygulama:** Bazkat/vernik sistemi için olan MS vernik, örneğin araç yıkama fırçalarından oluşan çiziklere karşı oldukça yüksek dirençlidir.
- Özellikler:** Oldukça yüksek katı madde miktarı (medium solid), hava şartlarına karşı sıradışı dayanıklılık; sararma direnci, çizilmeye karşı yüksek direnç. Özellikle orjinal verniklerin çizilmeye dirençli olarak tanımlanan parçaların tamiri için uygundur.
- Açıklamalar:**
- Tozların alınabilmesi, çok iyi kürlendikten sonra yapılabilir.
 - Diğer sertleştiricileri kullanmayın, aksi takdirde çizilme direnci ve sözkonusu kalite sağlanamaz.

	Boya sistemi		
	VOC kullanıma hazır	> 420 g/l	Yayılma oranı: 250 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacmen 923-43	
	Sertleştirici	50% hacmen 929-76	
	Tiner	10% hacmen 352-91/-216	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	17 - 19 s	Potlife 20°C: 2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2	Film kalınlığı: 50-60 µm
	Flash-off 20°C	Katlararası yaklaşık 10 dk.	
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	16 saat 45 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

