

Glasurit® HS Vernik çizilmeye dirençli VOC

G / V

Uygulama:











Fazlasıyla çizilmeye dirençli HS vernik, 90 Line bazkat / vernik sistemleri için.

Özellikler:

Küksek katılı, çizilmeye dirençli, High solids content; extremely scratch-resistant; göze çarpan yayılma ve sarmaya karşı dirençli mükemmel tamir kalitesi, polişlemeve maskelemeye hemen hazır.

Açıklamalar:

- Çizilmeye karşı dirençli vernik tamirlerinde son derece uygun.
- Sertleştirici ve incelticilerinizi ortam sıcaklığının durumuna göre ve uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre seçiniz.

	Boya sistemi			
			Kaplama alanı:	335 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1 + 10% 100% hacmen.	923-447	
	Sertleştirici	50% hacmen.	929-33/-31/-34	
	Tiner	10% hacmen.	352-91/-216	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	20 – 22 s		Kullanım ömrü 20°C: 1 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı		Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2		Film kalınlığı: 40 – 60 µm
	Flash-off 20°C	3 – 5 katlar arasıda		
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	10 sa 30 dk.		
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10 – 15 dk.		

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

