

Glasurit® MS Vernik ekstra mat

G / V

Uygulama:

Mat bazkat/ vernik işleri için 2 komponentli vernik

Değişik matlık derecelerini elde etmek için ürün Glasurit 923-57 MS vernik ile karıştırılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen S 12 "Mat Vernik Sistemi" ne bakınız.

Özellikler:

Ekstra mat, plastikleştirilmiş (parlaklık: 22 ± 3 60 derecede)

Açıklamalar:

- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz
- Oldukça mat olan OEM boyalarının tamiri için uygundur.
- Tamponların vb. parçaların boyanması için uygundur.
- Plastikleştirici katkı olmadan kullanılır!

	Boya sistemi		Yayılma oranı: 240 m ² /l 1 µm
	Karışım oranı	2 : 1+ 10% 100% hacmen 923-55	VOC sertleştiriciler (ağırlıkça): 100 g. 923-55
	Sertleştirici	50% hacmen 929-93/-91	33 g. 929-31/-33/-34
	Tiner	10% hacmen 352-91	17g. 352-91
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	yaklaşık 16-18 s	Potlife 20°C 4 h
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2	Film kalınlığı: 40 - 50 µm
	Flash-off 20°C	Fırınlamadan önce her kat arasında matlaşana kadar flash off İlk uygulama katından sonra 10 - 15 dk. Flash-off veriniz.İkinci uygulama katından sonra ise 15 - 20 dk.Flash-off veriniz. Katlararasıda 25 dk.'dan daha fazla flash-off vermeyiniz.	
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	7 saat 30 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10 - 15 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)700: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 700 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

