











## Glasurit® Vernik VOC

G / V

<b>Uygulama:</b>	Bazkat/vernik sistemi için poliüretan vernik
<b>Özellikler:</b>	Yüksek katı madde miktarı içeren vernik, tüm oto tamir boyası süreçlerine uygundur.
<b>Açıklamalar:</b>	Glasurit 929-666 Sertleştirici VOC kullanın.

	<b>Boya sistemi</b>		<b>Yayılma oranı:</b>	311 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>2 : 1</b> 200% hacmen 923-666		
	<b>Sertleştirici</b>	100% hacmen 929-666		
	<b>Tiner</b>			
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	20 – 22 s	<b>Potlife 20°C:</b>	2 saat
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	<b>Konvansiyonel tabanca:</b>	1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir ve flash off süresi verilmesi gerekmez.	<b>Film kalınlığı:</b>	40-60 µm <b>Film kalınlığı:</b> yaklaşık 50 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	Katlar arası yaklaşık 3 dk.		
	<b>Kuruma 20°C</b> <b>Kuruma 60°C</b>	10 saat 30 dk.		
	<b>Infrared (kısa dalga)</b> <b>Infrared (orta dalga)</b>	8 dk. 10-15 dk.		

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

