

Glasurit® HS Vernik ultra çizik dirençli VOC

G / C

Uygulama:










55 Seri ve 90 Seri boya larının üzerinde kullanılabilen ve yüksek çizilme direnci olan HS vernik.

Özellikler:

Yüksek katı içeriği; ultra çizik direnci; uzun süren parlaklık, dış hava şartlarına karşı mükemmel korunum, mükemmel görünüm, çok kısa zaman sonar cila yapılabilme özelliği.

Açıklamalar:

- Ultura çizik dayanımı gösteren mükemmel bir üründür.
- Boyanacak parça büyüklüğüne ve uygulama ortam sıcaklığına göre uygun tiner seçiniz.
- 55-Seri üzerine 925-2002 kullanılacak ise baz kata 3% oranında 929-93 ilave edilmelidir.

	Boya sistemi			
			Yayılma miktarı:	335 m ² /l at 1 µm
	Karışım oranı	100 g	925-2002	
	Sertleştirici	40 g	929-2002	
	Tiner	20 g	352-91/-216 /-370	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	20 – 22 s		Potlife at 20°C: 1 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP-tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı		Konvansiyonel tabanca: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2		Film kalınlığı: 40 – 60 µm
	Flash-off 20°C	3 – 5 dk	<u>katlar arası</u>	
	Kuruma 60°C	40 dk		
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	10 dk. 10 – 15 dk.		

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

