

## Glasurit® Universal Dolgu Macunu, açık gri

G / DM

## Uygulama:

İnce ve kalın dolgu macunu

## Özellikler:

Yüksek katı madde içerikli; sac, galvaniz ve alüminum yüzeylere kullanılabilir; hızlı kuruma, kolay zımparalanabilme ve mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir.

## Açıklamalar:

- Kullanmadan önce kırmızı sertleştiricisi ile güzel bir şekilde karıştırın. (karışım rengi her tarafında aynı olmalı, mermer efekti olmamalıdır).
- Sertleştiricinin oranı 3%'ü geçmemelidir.
- Fazla peroksit sonkatın renginin bozulmasına neden olur.

	Uygulama	839-70 Kalın ve ince dolgu macunu	839-70K Kalın ve ince dolgu macunu
	Boya sistemi		
	Karışım oranı	100% ağırlıkça 839-70 (kutu)	100% ağırlıkça 839-70K (kartuş)
	Sertleştirici	2-3% ağırlıkça 948-36	948-52 sertleştirici kartuşuna bağlı
	Tiner		
	Potlife 20 °C	4 - 5 dk.	4 - 5 dk.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	20 - 30 dk.	20 - 30 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	4 dk. 5-10 dk.	4 dk. 5-10 dk.
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	P80/150 581-90 kontrol boyası P240 macunlanmış yüzey ve eski boyalı bölgeler	P80/150 581-90 kontrol boyası P240 macunlanmış yüzey ve eski boyalı bölgeler

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/II(b)(250)180: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.b ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 250 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

