

## Glasurit® Fırça ile uygulanabilir çok amaçlı macun.

# G / DM

### Uygulama:

Fırça ile kalın ve ince olarak fırça ile uygulanır. Şekil verme ve şekillendirme için polyester sprey astarı kadar hızlıda uygulanabilir.

Saç, galvaniz ve alüminyum yüzelere altına saç astarı kullanmaya gerek kalmadan uygulanabilir.

### Özellikler:

Yüksek katılı, hızlı kurur, kolay zımparalanır.

### Açıklamalar:

- Kullanmadan önce kırmızı sertleştiricisi ile güzel bir şekilde karıştırın. (karışım rengi her tarafında aynı olmalı, mermer efekti olmamalıdır).
- Plastik haznede karıştırın ve düz bir fırça ile uygulayın.
- Kullanımdan sonra 352-10, -50 ile temizleyin.
- Her katta 400 mikrondan fazla kalınlıkta uygulama yapmayın. ve %3'den fazla sertleştirici eklemeyin. Fazla peroksit sonkatın renginin bozulmasına neden olur
- Zayıf kürlenmiş eski boyalı yüzeylere, E-boyalı OEM parçalarına, çeşitli ufak çöküntüleri bulunan geniş parçaların üzerine için sadece çıplak metal yüzeylerin üzerine uygulanabilir.
- Fırça ile uygulanabilen macunu asit nedeniyle hasar görmüş parçaların üzerine veya asitkatalizörlü parçaların üzerine kullanmayınız.

### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.










**2004/42/II(b)(250)180:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.b ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 250 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® Fırça ile uygulanabilir çok amaçlı macun.

**G / DM**

	Uygulama	Fırça ile uygulama süreci	Uygulama süreci
	Boya sistemi		
	Karışım oranı	100% 839-85	100 % 839-85
	Sertleştirici	2-3 % 948-36	2-3 % 948-36
	Tiner	max. 4% 352-10, -50, gerekliyse	max. 4% 352-10, -50
	Potlife 20 °C	5 dk.	5 dk.
	Fırça	2-3 defa	
	Üstten hazneli Uygulama basıncı		2 - 3 mm 2-3 bar
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	30 dk.	30 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	5-7 dk. 10-15 dk.	5-7 dk. 10-15 dk.
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	P80 581-90 Kontrol Boyası P150 / P240	P80 581-90 Kontrol Boyası P150 / P240

#### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/II(b)(250)180:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.b ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 250 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

