

Glasurit® Yama Verniği

G / X

Uygulama:








Glasurit® 55-B500 Yama Verniği, Glasurit® 55 Seri Metalik bazkattların yama işlerinde kullanılır.

Özellikler:

Bu vernik, yan parçalara giden tozların düzgün bir şekilde yayılmasını ve tamir yapılan bölgenin çevresinde bulutlanmanın olmamasını sağlar.

Açıklamalar:

- Temizlenme zorunluluğu olmadan aynı tabanca 55-B500 Yama Verniği ve 55 Seri bazkatta kullanılabilir.

	Boya sistemi	S 8 , S 8.1	
	VOC kullanıma hazır	> 420 g/l	
	Karışım oranı	Kullanıma hazır	
		Kullanmadan önce iyice çalkalayın	
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	17 –19 s	
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	1 ıslak	
	Flash-off 20°C	yok	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

