









Glasurit® Üç stepli boya katkı

G / X

Uygulama:

90 Seri ile yapılan 3 stepli boyamalarda katkı maddesi olarak transparanlığı sağlama amacı ile kullanılır

	Boya sistemi	
	Karışım oranı	90 Seri Metalik/Düz (mix formülüne göre) 100% hacmen. 90- (90-M5 içeren mix formül)
	Tiner	50% hacmen 93-E3 veya 93-E3 Slow (yavaş) Su bazlı inceltici (inceltici ekledikten sonra hemen karıştırın)
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	18 -24 s
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP üstten hazneli tabanca: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar meme çıkışı Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2 + ½ efekti yakalamak için Film kalınlığı: 10 - 15 µm
	Flash-off 20°C	Her kattan sonra yaklaşık 5 dk.
	Ara kuruma Kuruma 20°C Dry Jet kullanınız	Her uygulama sonrası matlaşana kadar.

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

